

Общество с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр»
(ООО «Биквест-Центр»)
Адрес: г. Воскресенск ул. Гиганта д.2

Испытательная лаборатория ООО «Биквест-Центр»

Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
испытательной лаборатории
ООО «Биквест-Центр»



А.М. Костаков

2019 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ БЦПР190-03-15/1 от 15.03.2019

*Фрагмент несущей ограждающей конструкции
из блоков стеновых неармированных из
ячеистого бетона автоклавного твердения
(выпускаемых по ГОСТ 31360-2007, ГОСТ
31359-2007), размером 600x200x250 мм,
собранный на кладочном kleевом растворе,
толщиной конструкции -200 мм*

г. Воскресенск 2018 г.

1. Сведения об аккредитованном органе по сертификации, поручившем проведение испытаний:

- Орган по сертификации общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (ОС ООО «Биквест-Центр»), свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018г.

2. Основание для проведения испытаний:

- Заявка № 36 от 19.02.2019 г. органа по сертификации общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр».

3. Идентификационные сведения о представленной на испытания продукции, об изготовителе продукции:

Фрагмент несущей ограждающей конструкции из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения (выпускаемых по ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007), размером 600x200x250 мм, собранный на кладочном kleевом растворе, толщина конструкции -200 мм (далее – фрагмент конструкции), производства: ООО «ЭКО», Юридический адрес: РОССИЯ, 150032, г. Ярославль, Костромское шоссе д.14. Фактический адрес: РОССИЯ, 150032, г. Ярославль, Костромское шоссе д.14, телефон: 8(800)770-47-47, 8(4852)58-47-47, адрес электронной почты: referent@ekoyar.ru

4. Методы испытаний:

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования».

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности».

5. Сведения об отборе образцов:

- Отбор образцов проводился в соответствии с общим порядком обращения с образцами, используемыми при проведении обязательной сертификации продукции ГОСТ 31814-2012, по результатам составлен акт отбора образцов ОС ООО «Биквест-Центр» № 36/1 д/ао от "19" февраля 2019 г., прилагаемый к настоящему протоколу.

6. Условия хранения образцов до проведения испытаний:

- температура окружающего воздуха от 0 до 40 °C;
- относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 °C;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

7. Сведения об объекте испытаний:

Образец № 36/1д. Фрагмент несущей ограждающей конструкции из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения (выпускаемых по ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007), размером 600x200x250 мм, собранный на кладочном kleевом растворе, толщина конструкции -200 мм.

Габаритные размеры фрагмента составили 3000 мм x 3000 мм.

8. Сведения об использованных средствах измерений и испытательном оборудовании указаны в таблицах № 1, 2:

8.1 Испытательное оборудование:

Таблица № 1

Наименование испытательного оборудования	Тип	Дата очередной метрологической поверки
Установка для определения огнестойкости горизонтальных строительных материалов	По ГОСТ 30247.0-94	Протокол периодической аттестации № 1/18-23 от 2.04.2018 г. Действителен до 01.04.2019 г.

8.2 Средства измерения:

Таблица № 2

Наименование средств измерений	Тип	Заводской номер	Дата очередной метрологической поверки	Погрешность измерения (класс точности)
Секундомер электронный	Интеграл С-01	403617	21.08.2019	0,5 с
Рулетка измерительная металлическая	Р5УЗК	1	21.08.2019	3 класс
Датчик разности давления	КОРУНД-ДД	191464	30.07.2019	0,5 % погрешность
Модуль ввода аналоговый	МВА8	10731160632080493	02.06.2019	0,25 % погрешность
Модуль ввода аналоговый	МВА8	10731090602079270	01.09.2019	0,25 % погрешность
Модуль ввода аналоговый	МВА8	10731090602079277	01.09.2019	0,25 % погрешность
Преобразователь термоэлектрический	ТП-0188	50403177220+50403177226	20.04.2019	Класс допуска 2
Датчик температуры	КТХА 02.21-000к1-О-К-1,2-400-937.10	2572-1-1+2572-1-5	21.07.2022	Класс допуска к1
Измеритель влажности и температуры	ИВТМ-7М	45228	19.06.2019	Погрешность ±0,2 %, ±0,2 °C
Барометр-анероид метеорологический	БАММ-1	402	27.06.2019	погрешность не более 1,5 мм рт. ст.
Измеритель комбинированный	Testo-405-V1	41528661/607	19.06.2019	± 0,1 м/с
Инфракрасный термометр	TESTO 845	01332026/1010	28.06.2019	Погрешность ±0,75%
Прогибомер	ПМ	628	26.06.2019	10 мм ±0,1 мм 100 мм ±0,5 мм

9. Метод испытаний на огнестойкость по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94:

Сущность метода заключается в определении времени (в минутах) от начала одностороннего теплового воздействия на образец для испытания до наступления одного из нормируемых предельных состояний конструкции.

Оборудование включает в себя:

- испытательную печь (установку) с системой подачи и сжигания топлива (далее - печь) - по ГОСТ 30247.0;
- систему дымовых каналов с регулирующим устройством, обеспечивающую избыточное давление в огневой камере печи;
- систему измерения и регистрации параметров - по ГОСТ 30247.0;
- переносную термопару, служащую для определения температуры в любой точке необогреваемой поверхности конструкции, в которой ожидается наибольшее повышение температуры;
- образец для испытания, монтировался в проеме испытательной установки в соответствии с технической документацией на изделие.

При испытании опытного образца различают следующие предельные состояния:

Потеря целостности (Е) - в результате образования в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя. В процессе испытания потерю целостности определяют при помощи тампона по ГОСТ 30247.0, который помещают в металлическую рамку с держателем и подносят к местам, где ожидается проникновение пламени или продуктов горения, и в течение 10 с держат на расстоянии 20-25 мм от поверхности образца.

Потеря теплоизолирующей способности (I) - вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 140 °C или в любой точке этой поверхности более чем на 180 °C в сравнении с температурой конструкции до испытания или более 220 °C независимо от температуры конструкции до испытания.

Потеря несущей способности (R) – вследствие обрушения конструкции или возникновения предельных деформаций:

вертикальная деформация достигает L/100 или скорость нарастания вертикальных деформаций достигает 10 мм/мин. для образцов высотой (3±0,5) м, где L - пролет, см.

9.1 Условия проведения испытания указаны в таблице № 3:

Таблица № 3

Дата испытаний	04.03.2019 г.
Температура	17,9 °C
Атмосферное давление	98,5 кПа
Относительная влажность воздуха	67 %
Скорость движения воздуха	0,1 м/с

9.2 Порядок проведения испытаний

Монтаж и установка образца проводился специалистами ООО «ЭКО». В качестве ограждающей конструкции с проемом использовался жесткий фрагмент ограждающей конструкции – перегородка, выполненная из керамического кирпича плотностью 1200 кг/м³ толщиной 250 мм, с использованием кладки на цементно-песчаном растворе в соотношении 1:4. Предел огнестойкости ограждающей конструкции не менее EI360.

Заделка зазоров между фрагментом конструкции и ограждающей конструкцией осуществлялась при помощи цементно-песчаного раствора.




Схема размещения термопар на испытываемом образце.

Для измерения температуры на необогреваемой поверхности фрагмента конструкции устанавливались ТЭП в количестве 5 штук. Среднюю температуру на необогреваемой поверхности образцов ограждающих конструкций (стен, перегородок, перекрытий и др.) определяют как среднее арифметическое показаний не менее чем пяти термопар. При этом одну термопару располагают в центре, а остальные - в середине прямых, соединяющих центр и углы проема печи. Для определения температуры в любой точке поверхности образца дополнительно использовалась переносная термопара в местах необогреваемой поверхности образцов ограждающих конструкций, в которых ожидается появление максимальной температуры.

Места расположения термопар для измерения температуры на необогреваемой поверхности образца ограждающей конструкции в любом случае должны располагаться не ближе 100 мм от края проема печи.

Испытания конструкции проводились под действием равномерно распределенной нагрузки равной 7,5 т/пог.м. Величина нагрузки определялась заказчиком. Прогиб конструкции после нагружения не наблюдался.

Начало испытания соответствовало моменту включения горелок печи.

В соответствии с требованиями п. 8.2 ГОСТ 30247.0-94 в процессе испытания регистрировались:

- время наступления предельных состояний и их вид (раздел 8 ГОСТ 30247.1-94);
- температуру в печи;
- избыточное давление в печи в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 30247.1-94;
- время появления пламени на необогреваемой поверхности образца;
- время появления и характер трещин, отверстий, отслоений, а также другие явления (например появление дыма).

9.3 Результаты испытаний

Результаты испытаний образцов при определении потери теплоизолирующей способности (I), потери целостности (E) и потери несущей способности (R) представлены в таблице 4, графики температурного режима в огневой камере печи и на образце, избыточного давления в огневой камере печи, изменения прогиба образцов – на рис. 1,2,3,4,5.

Таблица № 4

№ п/п	Пункт по ГОСТ	Наименование параметра	Значение параметра	
			По Гост	фактическое
1.	ГОСТ 30247.0-94 п. 6.1	Температурный режим	$T-T_0 = 345 \lg(8t+1)$ $H = (T_{cp}-T)/T * 100\%$	В пределах норм
2.	ГОСТ 30247.1-94 п. 4.2	Давление в печи	(10±2) Па	В пределах норм
3.	п.8.1.2 ГОСТ 30247.1-94	Потеря теплоизолирующей способности (I)	Повышение температуры на необогреваемой поверхности опытного образца в среднем более чем на 140 °C, или в любой контролируемой точке этой поверхности на 180 °C в сравнении с температурой конструкции до испытания, или достижения температуры 220 °C на опытном образце независимо от температуры конструкции до испытания.	Не произошло.
4.	п.8.1.3 ГОСТ 30247.1-94	Потеря целостности (E)	Образование в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя. В процессе испытания потерю целостности определяют при помощи тампона по ГОСТ 30247.0, который помещают в металлическую рамку с держателем и подносят к местам, где ожидается проникновение пламени или продуктов горения, и в течение 10 с держат на расстоянии 20-25 мм от поверхности образца до воспламенения или возникновения тления.	Не произошло.
5.	ГОСТ 30247.1-94 п.8.1.1	Потеря несущей способности (R)	Обрушение конструкции или возникновения предельных деформаций: - прогиб достиг величины $L/20$ (для данной плиты – 200 мм) - скорость нарастания деформации $\frac{L^2}{h} / (9000h)$ см/мин, где L - пролет, см h – расчетная высота сечения конструкции, см (скорость нарастания деформации для данной плиты - более 0,6 см/мин)	Не произошло.

В процессе проведения сертификационных испытаний изменение состояния испытываемых образцов во времени оценивалось визуально и фиксировалось текстуально. В процессе проведения испытаний во внешнем состоянии образцов визуально зафиксированы следующие изменения:

Образец № 1:

В процессе испытаний на образце изменений не зафиксировано.

Потеря целостности (E) плиты. Образование сквозных трещин или отверстий **не зафиксировано**.

При определении предела огнестойкости *по потере теплоизолирующей способности* (I) на испытываемом образце установлено:

превышение среднего значения температуры на необогреваемой поверхности конструкции по термопреобразователям, установленным посередине всей площади конструкции и посередине каждой четверти площади конструкции до нормативного значения $t_{\text{нач}} + 140^{\circ}\text{C}$ *не зафиксировано*.

Превышение температуры в любой точке поверхности конструкции более чем на $t_{\text{нач}} + 180^{\circ}\text{C}$ *не зафиксировано*.

Нормируемая критическая температура в 220°C на конструкции *не зафиксирована*.

Потеря несущей способности (R) характеризуется *величиной прогиба образца*. Данный показатель на протяжении испытаний не превысил максимально допустимую величину

Образец № 2:

В процессе испытаний на образце видимых изменений не зафиксировано.

Потеря целостности (E) панелей. Образование сквозных трещин или отверстий **не зафиксировано**.

При определении предела огнестойкости *по потере теплоизолирующей способности* (I) на испытываемом образце установлено:

превышение среднего значения температуры на необогреваемой поверхности конструкции по термопреобразователям, установленным посередине всей площади конструкции и посередине каждой четверти площади конструкции до нормативного значения $t_{\text{нач}} + 140^{\circ}\text{C}$ *не зафиксировано*.

Превышение температуры в любой точке поверхности конструкции более чем на $t_{\text{нач}} + 180^{\circ}\text{C}$ *не зафиксировано*.

Нормируемая критическая температура в 220°C на конструкции *не зафиксирована*.

Потеря несущей способности (R) характеризуется *величиной прогиба образца*. Данный показатель на протяжении испытаний не превысил максимально допустимую величину.

Испытания прекращены на 255 минутах по причине достижения требуемого значения предела огнестойкости.




Рисунок 1. График температурного режима в огневой камере печи при испытании образцов №№ 1,2




Рисунок 2. График избыточного давления при испытаниях образцов




Рисунок 3. График локальных значений и среднего значения температуры на необогреваемой поверхности образца № 1, термопары 1-5




Рисунок 4. График локальных значений и среднего значения температуры на необогреваемой поверхности образца № 2, термопары 1-5




Рисунок 5. График роста прогиба при испытании образцов

Вывод: По результатам испытаний фактический предел огнестойкости фрагмента несущей ограждающей конструкции из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения (выпускаемых по ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007), размером 600x200x250 мм, собранных на кладочном kleевом растворе, толщиной конструкции -200 мм. – REI240.

Ответственный за проведение испытаний:

 В.Г. Голубков

Орган по сертификации продукции ОС ООО "Биквест-Центр"

Наименование органа по сертификации

Свидетельство о подтверждении компетентности

№ НСОПБ.ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2, тел. +7(495) 980-51-17

**АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ № 36/1 д/ао
для проведения сертификационных испытаний
от 19.02.2019**

на соответствие требованиям ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-2012

наименование НД

На складе ООО «ЭКО»

Адрес склада: РОССИЯ, 150032, г. Ярославль, Костромское шоссе д.14

наименование предприятия, место отбора образцов

нами представителем ОС Куценко А.В.

должность, фамилия и.о.

в присутствии представителя Начальника ОТК и лаборатории ООО «ЭКО» Арсеньева М.В.

заявителя, изготовителя

отобраны образцы продукции, изготовленной по

нормативной документации фирмы-изготовителя

наименование НД

принятой ОТК

Отобранные образцы по конструкции, составу и технологии изготовления идентичны продукции, поставляемой потребителю.

№ п/п	Наименование образцов проверяемой продукции	Ед. изм.	№ партии	Размер партии (кол.)	Дата изгот.	Количество (масса) отобранных образцов	
						Для испытаний	Контрольных
1	Фрагмент несущей ограждающей конструкции из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения (выпускаемых по ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007), размером 600x200x250 мм, собранный на кладочном kleевом растворе, толщина конструкции - 200 мм	Комплект для укладки стены размером 3000x3000 мм, м ³	01	30	04.02	3 м ³	3 м ³

Отбор образцов проводился в соответствии с Решением по заявке № 36 д/р от 18.02.2019г.

Отобранные образцы упаковываются в заводскую упаковку предприятия-изготовителя

Маркируются этикеткой ОС, этикеткой завода-изготовителя

комплектуются документацией завода-изготовителя

и передаются в ОС в соответствии с условиями контракта (договора) № 34-1/ОС от 07.02.2019г.

Условия хранения складские

Испытанные образцы подлежат утилизации

Контрольные образцы подлежат ответственному хранению у заказчика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

1. Наименование продукции, тип (марка) и т.п : Фрагмент несущей ограждающей конструкции из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения (выпускаемых по ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007), размером 600x200x250 мм, собранный на кладочном kleевом растворе, толщина конструкции -200 мм

2. Наименование страны-изготовителя: Россия
3. Наименование фирмы-изготовителя, юридический (фактический) адрес: ООО «ЭКО», Россия, 150032 г. Ярославль, Костромское шоссе д. 14
4. код ОКПД2/код ТНВЭД 23.61.11.190/6810 19 000 0
5. Дополнительная информация (при необходимости) -

ВЫВОДЫ

Представленная продукция идентифицирована с образцом и ее описанием

Куценко А.В.

Арсеньев М.В.

